

MEMBRANA LÍQUIDA **POLIARG** ACRIL 100

evolución
sustentable

Membrana líquida impermeable **ACRYL 100** es un recubrimiento desarrollado para la solución de problemas de filtraciones en terrazas y techos de forma rápida y eficaz, formando un manto homogéneo, sin costuras ni uniones. Posee pigmentos y cargas minerales de primera clase, las cuales colaboran con la calidad de producto, sin decolorar a través del tiempo y que, junto con resinas elásticas de máximo rendimiento, brinda una excelente protección contra el paso del agua, además de ser transitable.

De muy rápido secado y excelente permeabilidad al vapor, es de fácil aplicación pudiendo elegirse entre pincel, rodillo o aspersor. Es apto para diversos sustratos tales como mampostería nueva y envejecida, hormigón, terrazas, patios y chapas de galvanizado.

APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo y suciedad, sin rastros de residuos grasos ni oleosos. Las partes flojas deben ser eliminadas antes de la aplicación, las fisuras de más de 2mm de ancho se deberán rellenar con sellador de juntas. En las zonas donde falte material se aconseja rellenar con material cementicio hasta lograr nivelar el sustrato y luego dejar secar completamente antes de realizar la aplicación.

Se puede aplicar una capa diluida con un 20% de agua a modo de imprimación, cuando se necesite humedecer la superficie en profundidad y luego aplicar manos puras hasta lograr de 1.0 a 1.5kg/m² de producto en el total de aplicaciones.

APLICACIÓN CON MANTO GEOTEXTIL

Proceder de igual manera hasta aplicar la mano de imprimación, si fuese necesario y aplicar una mano en estado puro. Una vez secada la primera capa, aplicar una nueva y desenrollar el manto geotextil apoyándolo sobre la capa húmeda y provocando que quede inmersa en la pintura. Se aconseja aplicar una nueva capa una vez que se terminó de introducir el manto para cubrirlo completamente. Dejar secar completamente y continuar con las siguientes manos hasta finalizar el esquema de pintado. El consumo estipulado para este método es de 2.3 a 2.8 kg /m².

LIMPIEZA

Los elementos utilizados deberán lavarse con agua, inmediatamente después de ser utilizados, evitando que el producto se seque sobre ellos.

SEGURIDAD

Utilizar gafas y guantes de seguridad. Ante salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua inmediatamente hasta verificar la eliminación completa del producto y asistir a un centro de ojos. Si se produce ingesta evitar el vómito y beber abundante agua. Luego acudir a un centro médico.



- Fácil aplicación.
- Resistente a la helada.
- Transitable.
- Bajo contenido en COV (10 gr./lt.)
- Rápido secado
- Fácil y rápida aplicación.
- Gran durabilidad.
- Resistente a los rayos UV.

Alargamiento de rotura	155%
Alargamiento de rotura (luego de exposición a -25°C durante 4 horas)	80 %
Permeabilidad al agua, cada 24hs	0,18 kg/m²
Dureza Shore	90 A
Tiempo de secado entre manos	2 hs
Tiempo de secado final	48 hs
Consumo sin manto	1,0 a 1,5 kg/m²
Consumo con manto	2,3 a 2,8 kg/m²
Habilitación al tránsito	36 hs
Contenido en COV	10 g/lt
Certificados	ISO 9001 y 14001

MÉTODOS DE APLICACIÓN



COLORES



Armesti 3673
B1834FIO Temperley
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(5411) 4260-0045 - www.poliarg.com.ar


**poliuretanos
argentinos**
QUIMARGEN S.R.L.