

LÁTEX ACRÍLICO POLIARG PISCINAS

evolución
sustentable



Producto acuoso compuesto por resinas acrílicas de máxima calidad, combinado con pigmentos que le confieren un gran poder cubritivo, intensidad de color y resistencia al agua convirtiéndolo en una excelente pintura decorativa e impermeabilizante para piletas de natación.

Contiene agentes que combaten algas y hongos manteniendo las paredes en óptimas condiciones durante mucho más tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO

Mezclar el contenido antes de usar.

Aplicar dos o tres manos a rodillo, pincel o soplete.

Lavar los utensilios con agua y jabón luego de utilizarlos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.

Eliminar los hongos, si existieran, con lavandina diluida en agua, enjuagando completamente.

Superficies de revoque nuevas: lavar la superficie con ácido muriático diluido 1:10 en agua.

Dejar secar y luego enjuagar con abundante agua

Revoque envejecido: aplicar una o dos manos de Sellador Fijador Acrílico PoliArg, según instrucciones y luego dejar secar antes de aplicar el enduido.

Superficies con pintura envejecida: quitar las partes flojas de la superficie mecánicamente y luego aplicar una o dos manos de Sellador Fijador Acrílico PoliArg según instrucciones.

APLICACIÓN

Una vez preparada la superficie, aplicar dos o tres manos con rodillo, pincel o soplete. Se puede dar una primera mano con 10 o 15% de agua a modo de imprimación, para lograr un recubrimiento más homogéneo. Luego dar las siguientes manos sin diluir. Dejar secar de 1 a 2 horas entre manos. Dejar secar durante 7 días con temperaturas por encima de los 20°C antes de llenar la piscina con agua.

- Máxima resistencia.
- Fácil de limpiar.
- Impermeabilizante.

Rendimiento	10 a 14 m²/mano/litro
Secado entre manos	2 a 3 horas
Secado final	24 horas
Dilución y limpieza	Agua
Presentaciones	4, 10 y 20 litros

MÉTODOS DE APLICACIÓN



COLOR



SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ni aspirar. Si ocurriera, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de reacción alérgica, abandonar su manipulación y acudir al centro asistencial más cercano.



Armesti 3673
B1834FIO Temperley
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(5411) 4260-0045 - www.poliarg.com.ar



poliuretanos
argentinos
QUIMARGEN S.R.L.