

# PINTURA ACRÍLICA **POLIARG** PISOS DEPORTIVOS

Recubrimiento acuoso fabricado con resinas acrílicas y pigmentos de primera calidad que ofrecen en conjunto una cubierta flexible y de alta resistencia a la fricción por el tránsito peatonal, en situaciones de extrema exigencia. Posee una adherencia óptima sobre pisos cerámicos y carpetas, que deban ser protegidas y embellecidas, siendo de muy fácil aplicación y con un secado rápido.

## INSTRUCCIONES DE USO

Uso en interiores y exteriores. Mezclar el contenido antes de usar. Aplicar dos o tres manos a rodillo, pincel o soplete. Lavar los utensilios con agua y jabón luego de utilizarlos.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.

Eliminar los hongos, si existieran, con lavandina diluida en agua, enjuagando completamente.

**Superficies cementicias nuevas:** preferentemente aplicar luego de 30 días de curada la carpeta o contrapiso para poder lavar el suelo y eliminar los restos de alcalinidad remanentes. Después, lavar la superficie con ácido muriático diluido 1:10 en agua. Dejar secar y luego enjuagar con abundante agua.

**Revoque envejecido:** aplicar una o dos manos de **Fijador Sellador PoliArg**, según instrucciones y luego dejar secar antes de pintar.

**Superficies con pintura envejecida:** quitar las partes flojas de la superficie mecánicamente, barrer el polvo restante y o aplicar una o dos manos de **Fijador Sellador PoliArg** según instrucciones.

## APLICACIÓN

Se sugiere aplicar con temperaturas ambiente entre los 18 y los 30°C y humedad por debajo del 65%. Una vez preparada la superficie, aplicar en tres manos como mínimo una cantidad de entre 700 y 1000 g finales por metro cuadrado, con rodillo, pincel o soplete. Se puede dar una primera mano con 10 o 15% de agua a modo de imprimación, para lograr un cubritivo más homogéneo. Luego dar las siguientes manos sin diluir. Dejar secar de 1 a 2 horas entre manos como mínimo. El secado final se obtiene luego de 24hs, dependiendo de las condiciones climáticas.

## SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ni aspirar. Si ocurriera, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de reacción alérgica, abandonar su manipulación y acudir al centro asistencial más cercano.

evolución  
sustentable



- Máxima durabilidad.
- Colores resistentes.
- Fácilmente lavable.
- Alta resistencia a los Rayos UV.

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Rendimiento</b>            | <b>10 a 14 m<sup>2</sup>/mano/litro</b> |
| <b>Secado entre manos</b>     | <b>de 1 a 2 horas</b>                   |
| <b>Dureza Shore</b>           | <b>90 A</b>                             |
| <b>Elongación a la rotura</b> | <b>220%</b>                             |
| <b>Tensión a la rotura</b>    | <b>7kg/cm<sup>2</sup></b>               |
| <b>Dilución y limpieza</b>    | <b>Agua</b>                             |
| <b>Presentaciones</b>         | <b>20 litros</b>                        |

## MÉTODOS DE APLICACIÓN



## COLOR



Armesti 3673  
B1834FIO Temperley  
Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
(5411) 4260-0045 - [www.poliarg.com.ar](http://www.poliarg.com.ar)

  
**poliuretanos  
argentinos**  
QUIMARGEN S.R.L.